




KAORI

ONE

mariosirtori



01



02



04



2814



154




10



2323



08



12



2212



13



14



215



2113




17



16



22



20



18



19



2514



238



05



23



28



29



25



27



Composizione

54%VI 34%CO 12%PL

Altezza

Ca. 140 cm

Peso

550 g/m² 770 g/mtl
(+/-5%)

Resistenza all'abrasione

200.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Ignifugazione

California TB 117:2013
Cigarette BS 5852.1.1979

Solidità alla luce

4 (EN ISO 105-B02)

Solidità allo sfregamento

Umido 4; Secco 4
(EN ISO 105X12)

Lavaggio

Lavaggio a secco
Seguire simboli ISO

Note

Questo prodotto, è stato tinto in pezza, seguendo un particolare processo di lavorazione meccanica. Le differenze cromatiche che si riscontrano fra i vari lotti, sono da intendersi normali e da valutare con le abituali tolleranze dei tessuti tinti in pezza. Lavorare separatamente i vari lotti di tintura

Composition

54%VI 34%CO 12%PL

Width

App. 140 cm

Weight

550 g/m² 770 g/mtl
(+/-5%)

Abrasion resistance

200.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Flammability

California TB 117:2013
Cigarette BS 5852.1.1979

Light fastness

4 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet 4; Dry 4
(EN ISO 105X12)

Cleaning

Dry-cleaning
Please see the ISO symbols

Note

This product has been piece-dyed, following a certain mechanical working process. Batch to batch chromatic variations must be considered as normal and are to be evaluated with the usual tolerance of this type of fabric. Work separately dye lots.

Composition

54%VI 34%CO 12%PL

Largeur

Env. 140 cm

Poids

550 g/m² 770 g/mtl
(+/-5%)

Résistance à l'abrasion

200.000 Martindale tours
(EN ISO 12947-2)

Boulochage

4 (EN ISO 12945-2)

Flammabilité

California TB 117:2013
Cigarette BS 5852.1.1979

Solidité à la lumière

4 (EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement

Mouillé 4; Sec 4
(EN ISO 105X12)

Nettoyage

Lavage à sec
Se référer aux symboles ISO

Remarque

Ce produit a été teint en pièce suivant un processus mécanique particulier. Les différences chromatiques entre les divers lots sont à considérer avec le degré de tolérance habituel pour les tissus teints en pièce. Il est préférable, lors des confections, de ne pas mélanger les divers lots de teinture.

Zusammensetzung

54%VI 34%CO 12%PL

Breite

Ca. 140 cm

Gewicht

550 g/m² 770 g/mtl
(+/-5%)

Scheuerfestigkeit

200.000 Martindale
Scheuertouren
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Feuersicherung

California TB 117:2013
Cigarette BS 5852.1.1979

Lichtechtheit

4 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass 4; Trocken 4
(EN ISO 105X12)

Reinigung

Trockenreinigung
Gemäß ISO Symbolen

Anmerkung

Dieser Artikel ist mittels eines besonderen mechanischen Verarbeitungsverfahrens stückgefärbt. Farbunterschiede zwischen den einzelnen Chargen sind innerhalb der üblichen Toleranzen stückgefärbter Stoffe als normal anzusehen. Verschiedene Farbpartien sind separat zu verarbeiten.