



# Anteprima e-mail del rapporto di prova

**Rapporto di prova**
**Numero 299330**

Il committente

**Spett.le**
**Mario Sirtori S.p.a.**
**Corso XXV Aprile 62**
**22036 Erba (CO)**

Data di ricevimento del campione: **14/10/2021**

Data di emissione del rapporto di prova: **19/10/2021**

Campionamento del materiale in esame eseguito dal committente.

**Articolo(s): SERIE MONTREAL Variante: N.D.**
**Composizione dichiarata: 65%WV 24%CO 6%AF 5%PL**

Analisi richieste <i>Analyses request</i>	UNI EN ISO 12947-2:2017				
Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazione del deterioramento della provetta <i>Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method - Determination of specimen breakdown</i>	N° di provini <i>N° of specimens</i>		Pretrattamento <i>Pretreatment</i>		Rimozione pilling <i>Pilling remove</i>
	3		NESSUNO		NON ESEGUITO
	Tipologia di campione <i>Kind of item</i>		Utilizzo finale <i>End use</i>		Pressione applicata <i>Applied pressure</i>
	TESS ORTOGONALE		ARREDAMENTO		12kPa
Provino n° - <i>Specimen n°</i>	1	2	3	4	Media <i>Average</i>
Fine prova (giri) <i>End point (rubs)</i>	50000	50000	50000	-	50000
Cambio tono dopo - giri <i>Colour change after - rubs</i>	-	-	-	-	-
Cambio tono a fine prova <i>Colour change at end point</i>	4-5	4-5	4-5	-	4-5
I campioni esaminati sono stati ambientati in condizioni conformi a norma UNI EN ISO 139:2011. The specimen have been examined and tested in conditions according to UNI EN ISO 139:2011.					
Data inizio analisi: 14/10/2021		Data fine analisi: 18/10/2021			

## Fine del rapporto di prova - End of test report

**Responsabile tecnico**  
**Dr. Riccardo Cecconi**
**Direzione generale**  
**Luca Dibenedetto**

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente ai campioni così come consegnati al laboratorio.  
 La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.  
 (\$) Dati forniti dal committente. Il laboratorio declina ogni responsabilità

Mod.	052	Rapporto di prova
Rev.	09	Del 31.05.2021

**EUROFINS LAB SOLUTION SRL**  
**Sede Legale e operativa:**  
 Via Tevere, 37 - 22073 Fino Mornasco (CO)  
 www.eurofins.it  
 www.lab-solution.it  
[servizioclienti@lab-solution.it](mailto:servizioclienti@lab-solution.it)  
 Tel. (031) 881043 - Fax (031) 920646  
 CF. 07426750969 / P.IVA 07426750969

