



# Anteprima e-mail del rapporto di prova

**Rapporto di prova**
**Numero 308460**

Il committente

**Spett.le**
**Mario Sirtori S.p.a.**
**Corso XXV Aprile 62**
**22036 Erba (CO)**

Data di ricevimento del campione: **01/02/2022**

Data di emissione del rapporto di prova: **02/02/2022**

Campionamento del materiale in esame eseguito dal committente.

**Articolo(s): BHALUKA 01 Variante: N.D**
**Composizione dichiarata: 70PC 23PL 7CO**

Analisi richieste Analyses request	UNI EN ISO 12945-2:2021		
	N° di provini N° of specimens	N° di osservatori N° of observer	Caratteristica Characteristic
<b>Tessili - Determinazione della tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre (pilling) - Metodo Martindale modificato</b> <b>Textiles - Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling - Modified Martindale method</b>	3	2	FUZZING
	Tessuto abrasivo Abrasive fabric	Peso applicato Applied load	Pretrattamento Pretreatment
	Tessuto in lana abrasivo Wool abrasive fabric	(415 ± 2)g	Nessuno - None
	Valutazione a Evaluation at	500 giri rubs	4-5
	Valutazione a Evaluation at	1000 giri rubs	4
	Valutazione a Evaluation at	2000 giri rubs	4
	Valutazione a Evaluation at	5000 giri rubs	3-4
	I campioni esaminati sono stati ambientati in condizioni conformi a norma UNI EN ISO 139:2011. The tested specimens are been conditioned in conditions according with UNI EN ISO 139:2011. La valutazione è ottenuta per confronto con scala fotografica di riferimento. Evaluation obtained by comparison with reference photographic scale		
Data inizio analisi: 01/02/22		Data fine analisi: 02/02/22	

## Fine del rapporto di prova - End of test report

**Responsabile tecnico**
**Dr. Francesco Gatti**

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente ai campioni così come consegnati al laboratorio.  
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.  
(\$) Dati forniti dal committente. Il laboratorio declina ogni responsabilità

Mod.	052	Rapporto di prova
Rev.	10	Del 17.12.2021

**EUROFINS LAB SOLUTION SRL**  
**Sede Legale e operativa:**  
Via Tevere, 37 - 22073 Fino Mornasco (CO)  
www.eurofins.it  
www.lab-solution.it  
servizioclienti@lab-solution.it  
Tel. (031) 881043 - Fax (031) 920646  
CF. 07426750969 / P.IVA 07426750969

