



Centro Tessile Serico Sostenibile Srl
via Castelnuovo, 3 - 22100 Como Italia
Tel.: +39 031 331211
P. IVA - C.F. 03900470133
mailbox@textilecomo.com
www.textilecomo.com

Rapporto di prova n°:

2601189-001

Data Rapp. Prova: **09-mar-26**

Accettazione: **2601189**

Data Arrivo Camp.: **02-mar-26**

Data Inizio Prove: **02-mar-26**

Data Fine Prove: **06-mar-26**

Riferimenti:

Mod.Campionam.: Campionamento effettuato dal Committente

Codice Cliente 05485

Spettabile:

MARIO SIRTORI SPA

via Papa Giovanni XXIII 10

23845 COSTA MASNAGA (LC) Italia

C.a. Ivan Giusti

Tel.: +39 031 879632

[C] Descrizione articolo:	SYD
[C] Composizione dichiarata:	64% WO - 26% PC - 10% PL
[C] Destinazione d'uso:	arredamento
[C] Tipologia:	tessuto
Restituzione:	nessuna richiesta di restituzione

Risultati delle Prove

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
15196 PRETRATTAMENTO TESSUTI TEST INFIAMMABILITÀ - SPAZZOLATURA IN SOLUZIONE DETERGENTE	UNI 9176: 1998 - Metodo D		.
Data inizio prova 03/03/2026			
Data fine prova 05/03/2026			
Strumento: Spazzolatrice ATS FAAR			
Procedimento			
Il campione viene sottoposto a 200 passaggi di spazzola in soluzione detergente acquosa (2% in massa di detersivo) e successivamente risciacquato in acqua corrente. Dopo adeguato condizionamento il campione viene sottoposto alla prova di reazione al fuoco, come di seguito riportato.			
Eventuali scostamenti dal metodo			Nessuno
15036 REAZIONE AL FUOCO DI MOBILI IMBOTTITI SOTTOPOSTI ALL'AZIONE DI UNA PICCOLA FIAMMA	UNI 9175: 1987 + A1: 1994		.
Data inizio prova 05/03/2026			
Data fine prova 06/03/2026			
Strumento: Seggiola piccola e bruciatore			
Pretrattamento eseguito			il campione è stato sottoposto a spazzolatura, come sopra riportato
Esito prove su imbottitura (fiamma 20 s)			
NOTA: In mancanza dell'imbottitura del mobile imbottito, la prova è stata eseguita utilizzando come componente di riempimento una SCHIUMA POLIURETANICA TRATTATA CON RITARDANTE DI FIAMMA con densità di 40 kg/m³. Tale imbottitura soddisfa i requisiti richiesti dal primo accertamento previsto dal metodo (prova eseguita sull'imbottitura senza il rivestimento, con un tempo di applicazione della fiamma di 20s). L'utilizzo di un diverso tipo di imbottitura nella fase di assemblaggio del manufatto finale, potrebbe determinare un esito di prova diverso da quello sopra riportato.			
Esito prove su manufatto completo (fiamma 20 s)	-		POSITIVO
Esito prove su manufatto completo (fiamma 80 s)	-		POSITIVO
Esito prove su manufatto completo (fiamma 140 s)	-		POSITIVO
RISULTATO DI PROVA			CLASSE 1IM
Eventuali scostamenti dal metodo			Nessuno

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come ricevuto e agli oggetti provati e non implicano una approvazione del prodotto testato da parte del Laboratorio del Centro Tessile Serico Sostenibile Srl. Salvo diversamente specificato, il lato esaminato/ dritto d'uso è indicato dal Committente: tale informazione può influenzare i risultati delle prove e pertanto il Laboratorio di Prova declina ogni responsabilità.

Il presente Rapporto **non può essere riprodotto parzialmente**, salvo preventiva autorizzazione scritta del Laboratorio Centro Tessile Serico Sostenibile Srl.

[C]= Informazioni fornite dal cliente, di cui il Laboratorio Centro Tessile Serico Sostenibile Srl declina ogni responsabilità.



Centro Tessile Serico Sostenibile Srl
via Castelnuovo, 3 - 22100 Como Italia
Tel.: +39 031 331211
P. IVA - C.F. 03900470133
mailbox@textilecomo.com
www.textilecomo.com

Segue rapporto di prova n°: **2601189-001**

Prova	Metodo	U.M.	Risultato
Allegato n.			1F
Per il dettaglio dei risultati ottenuti relativi ad ogni singola provetta, consultare l'allegato al presente rapporto di prova.			

Il Responsabile del Laboratorio

Fausto Albonico

----- **FINE RAPPORTO DI PROVA** -----

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come ricevuto e agli oggetti provati e non implicano una approvazione del prodotto testato da parte del Laboratorio del Centro Tessile Serico Sostenibile Srl. Salvo diversamente specificato, il lato esaminato/ dritto d'uso è indicato dal Committente: tale informazione può influenzare i risultati delle prove e pertanto il Laboratorio di Prova declina ogni responsabilità.

Il presente Rapporto **non può essere riprodotto parzialmente**, salvo preventiva autorizzazione scritta del Laboratorio Centro Tessile Serico Sostenibile Srl.

[C]= Informazioni fornite dal cliente, di cui il Laboratorio Centro Tessile Serico Sostenibile Srl declina ogni responsabilità.



Allegato n. 1F al rapporto di prova / Annex n. 1F to test report n. 2601189-001

DETTAGLIO DEI RISULTATI DI PROVA / DETAILS OF TEST RESULTS

Prova eseguita in conformità a UNI 9175: 1987 + UNI 9175 FA-1:1994

Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma

Test carried out according to UNI 9175: 1987 + UNI 9175 FA-1:1994

Reaction to fire of upholstered furnitures by applying a small flame

Dettagli di prova / Test Details

Imbottitura / Upholstery filling	Schiuma poliuretana IGNIFUGA con densità di 40 kg/m ³ Fire-retardant polyurethane foam with a density of 40 kg/m ³
Rivestimento esterno / Outer cover	vedasi descrizione articolo / see article description
Pretrattamento del campione Sample pretreatment:	campione è stato sottoposto a spazzolatura secondo la UNI 9176 (1998) - Metodo D sample was submitted to brushing according to UNI 9176:1998
Condizionamento del campione Conditioning of test specimen	24h at 20 ± 2 °C, 65 ± 5 % r.h

PROVE SU ASSEMBLAGGIO / TEST ON ASSEMBLY

	applicazione fiamma / flame application time		
	20 s	80 s	140 s
serie provette sample series	Tempo post-combustione Post-combustion time (s)	Tempo post-combustione Post-combustion time (s)	Tempo post-combustione Post-combustion time (s)
PRIMA SERIE – longitudinale FIRST SERIES - lenghtwise	9	23	46
SECONDA SERIE – trasversale SECOND SERIES - transverse	7	34	40
TERZA SERIE - Longitudinale THIRD SERIES-lenghtwise	-	-	-
ESITO / RESULT	POSITIVO/POSITIVE	POSITIVO/POSITIVE	POSITIVO/POSITIVE

AL CAMPIONE VIENE ATTRIBUITA LA CLASSE 1.IM / SAMPLE MEET THE CLASS 1.IM

Note / Notes:

Il risultato è considerato positivo quando il tempo di post-combustione risulta inferiore ai 120 s e la provetta non è bruciata completamente. La prova viene effettuata sulla terza serie di provini solo in caso di risultati discordi fra le prime due serie.

The result of the test is "POSITIVE" if the afterflame time is less than 120 s and the specimen is not completely burnt.

The test of third series is necessary if the results between the first and the second series are different.

Criteri di classificazione/Classification criteria

classe 1.IM: viene attribuita al manufatto se si ha esito positivo a seguito di applicazione di fiamma pari a 20 - 80 e 140 s
is attributed to the sample if the test is successful with the flame application time of 20 – 80 and 140 s

classe 2.IM: viene attribuita al manufatto se si ha esito positivo a seguito di applicazione di fiamma pari a 20 s e 80 s
is attributed to the sample if the test is successful with the flame application time of 20 s and 80 s

classe 3.IM: viene attribuita al manufatto se si ha esito positivo solo a seguito di applicazione di fiamma pari a 20 s
is attributed to the sample if the test is successful only with the flame application time of 20 s

NON classificabile: attribuito al manufatto se si ha esito negativo a seguito di applicazione di fiamma pari a 20 s
is attributed to the sample if the test fails the flame application time of 20 s

Il Responsabile del Laboratorio

The Laboratory Manager

Fausto Alberti