






DUNE

ONE


mariosirtori




01/1



02




02/4




03/11




03/9



20



18/2



17/1

DUNE



Composizione

35%CO 25%PC 18%PL
13%VI 9%WO

Altezza

Ca. 140 cm

Peso

675 g/m² 945 g/mtl
(+/-5%)

Resistenza all'abrasione

40.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947 -2)

Pilling

5 (EN ISO 12945-2)

Ignifugazione

California TB117:2013
C&M BS 5852.1.1979
C&M EN 1021.1.2

Solidità alla luce

4/5 (EN ISO 105-B02)

Solidità allo sfregamento

Umido 4/5; Secco 5
(EN ISO 105-X12)

Lavaggio

Lavaggio a secco
Seguire simboli ISO

Composition

35%CO 25%PC 18%PL
13%VI 9%WO

Width

App. 140 cm

Weight

675 g/m² 945 g/mtl
(+/-5%)

Abrasion resistance

40.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947 -2)

Pilling

5 (EN ISO 12945-2)

Flammability

California TB117:2013
C&M BS 5852.1.1979
C&M EN 1021.1.2

Light fastness

4/5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet 4/5; Dry 5
(EN ISO 105-X12)

Cleaning

Dry-cleaning
Please see the ISO symbols

Composition

35%CO 25%PC 18%PL
13%VI 9%WO

Largeur

Env. 140 cm

Poids

675 g/m² 945 g/mtl
(+/-5%)

Résistance à l'abrasion

40.000 Martindale tours
(EN ISO 12947 -2)

Boulochage

5 (EN ISO 12945-2)

Flammabilité

California TB117:2013
C&M BS 5852.1.1979
C&M EN 1021.1.2

Solidité à la lumière

4/5 (EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement

Mouillé 4/5; Sec 5
(EN ISO 105-X12)

Nettoyage

Lavage à sec
Se référer aux symboles
ISO

Zusammensetzung

35%CO 25%PC 18%PL
13%VI 9%WO

Breite

Ca. 140 cm

Gewicht

675 g/m² 945 g/mtl
(+/-5%)

Scheuerfestigkeit

40.000 Martindale
Scheuertouren
(EN ISO 12947 -2)

Pilling

5 (EN ISO 12945-2)

Feuersicherung

California TB117:2013
C&M BS 5852.1.1979
C&M EN 1021.1.2

Lichtechtheit

4/5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass 4/5; Trocken 5
(EN ISO 105-X12)

Reinigung

Trockenreinigung
Gemäß ISO Symbolen

Geman Textile G.&G. Srl

sede legale: corso XXV aprile 167/B
22036 Erba - CO
magazzino: fraz. Ceresa 1
23895 Nibionno LC
onemariosirfori.com