



LARIO

ONE


mariosirton



60



01



02



64



61



63



03



04



2012



06



05



23



07



62



29



28



2003



2002



1404



26




32



1406



1402



68




58



69



21



65




66



20



54



2004



19



67



31



17



2007



2006



2008



1405



70



14



33



1101



13



72



34




1403



74



71



40



73



09



1401

LARIO



Composizione

100% Cotone

Altezza

Ca. 140 cm

Peso

540 g/m² 756 g/mtl
(+/-5%)

Resistenza all'abrasione

>70.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947 -2)

Pilling

5 (EN ISO 12945-2)

Ignifugazione

California TB117:2013
C&M BS 5852.1.1979
(resinato)

Fonoassorbenza

UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,75

Solidità alla luce

4/5 (EN ISO 105-B02)

Solidità allo sfregamento

Umido 4/5; Secco 4/5
(EN ISO 105X12)

Lavaggio

Lavaggio a secco
Seguire simboli ISO

Note

Questo prodotto, è stato tinto in pezza, seguendo un particolare processo di lavorazione meccanica. Le differenze cromatiche che si riscontrano fra i vari lotti, sono da intendersi normali e da valutare con le abituali tolleranze dei tessuti tinti in pezza. Lavorare separatamente i vari lotti di tintura.

Composition

100% Cotton

Width

App. 140 cm

Weight

540 g/m² 756 g/mtl
(+/-5%)

Abrasion resistance

>70.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947 -2)

Pilling

5 (EN ISO 12945-2)

Flammability

California TB117:2013
C&M BS 5852.1.1979
(resinated)

Sound absorption

UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,75

Light fastness

4/5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet 4/5; Dry 4/5
(EN ISO 105X12)

Cleaning

Dry-cleaning
Please see the ISO symbols

Note

This product has been piece-dyed, following a certain mechanical working process. Batch to batch chromatic variations must be considered as normal and are to be evaluated with the usual tolerance of this type of fabric. Work separately dye lots.

Composition

100% Coton

Largeur

Env. 140 cm

Poids

540 g/m² 756 g/mtl
(+/-5%)

Résistance à l'abrasion

>70.000 Martindale tours
(EN ISO 12947 -2)

Boulochage

5 (EN ISO 12945-2)

Flammabilité

California TB117:2013
C&M BS 5852.1.1979
(résiné)

Absorption acoustique

UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,75

Solidité à la lumière

4/5 (EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement

Mouillé 4/5; Sec 4/5
(EN ISO 105X12)

Nettoyage

Lavage à sec
Se référer aux symboles ISO

Remarque

Ce produit a été teint en pièce suivant un processus mécanique particulier. Les différences chromatiques entre les divers lots sont à considérer avec le degré de tolérance habituel pour les tissus teints en pièce. Il est préférable, lors des confections, de ne pas mélanger les divers lots de teinture.

Zusammensetzung

100% Baumwolle

Breite

Ca. 140 cm

Gewicht

540 g/m² 756 g/mtl
(+/-5%)

Scheuerfestigkeit

>70.000 Martindale-Scheuertouren
(EN ISO 12947 -2)

Pilling

5 (EN ISO 12945-2)

Feuersicherung

California TB117:2013
C&M BS 5852.1.1979
(geharzt)

Schalldämmung

UNI EN ISO 354:2003
aw : 0,75

Lichtechtheit

4/5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass 4/5; Trocken 4/5
(EN ISO 105X12)

Reinigung

Trockenreinigung
Gemäß ISO Symbolen

Anmerkung

Dieser Artikel ist mittels eines besonderen mechanischen Verarbeitungsverfahrens stückgefärbt. Farbunterschiede zwischen den einzelnen Chargen sind innerhalb der üblichen Toleranzen stückgefärbter Stoffe als normal anzusehen. Verschiedene Farbpartien sind separat zu verarbeiten.

Geman Textile G.&G. Srl

sede legale: corso XXV aprile 167/B

22036 Erba - CO

magazzino: fraz. Ceresa 1

23895 Nibionno LC

onemariosirtori.com