



Anteprima e-mail del rapporto di prova

| |
|--------------------------|
| Rapporto di prova |
|--------------------------|

| |
|----------------------|
| Numero 308461 |
|----------------------|

Il committente

Spett.le
Mario Sirtori S.p.a.
Corso XXV Aprile 62
22036 Erba (CO)

 Data di ricevimento del campione: **01/02/2022**

 Data di emissione del rapporto di prova: **03/02/2022**

Campionamento del materiale in esame eseguito dal committente.

Articolo(s): BHALUKA 01 Variante: N.D
Composizione dichiarata: 70PC 23PL 7CO

| Analisi richieste <i>Analyses request</i> | UNI EN ISO 12947-2:2017 | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|--|----------------------|
| | Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazione del deterioramento della provetta <i>Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method - Determination of specimen breakdown</i> | N° di provini <i>N° of specimens</i> | | Pretrattamento <i>Pretreatment</i> | |
| 3 | | NESSUNO | | NON ESEGUITA | |
| Tipologia di campione <i>Kind of item</i> | | Utilizzo finale <i>End use</i> | | Pressione applicata <i>Applied pressure</i> | |
| TESS ORTOGONALE | | ARREDAMENTO | | 12kPa | |
| Provino n° - Specimen n° | 1 | 2 | 3 | 4 | Media Average |
| Fine prova (giri) <i>End point (rubs)</i> | 38000 | 38000 | 38000 | - | 38000 |
| Cambio tono dopo <i>Colour change after</i> - giri <i>rubs</i> | - | - | - | - | - |
| Cambio tono a fine prova <i>Colour change at end point</i> | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
| I campioni esaminati sono stati ambientati in condizioni conformi a norma UNI EN ISO 139:2011. The specimen have been examined and tested in conditions according to UNI EN ISO 139:2011. | | | | | |
| Data inizio analisi: 01/02/2022 | | | Data fine analisi: 03/02/2022 | | |

Fine del rapporto di prova - End of test report

**Responsabile tecnico
Dr. Francesco Gatti**

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente ai campioni così come consegnati al laboratorio.
 La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.
 (\$) Dati forniti dal committente. Il laboratorio declina ogni responsabilità

| | | |
|-------------|-----|--------------------------|
| Mod. | 052 | Rapporto di prova |
| Rev. | 10 | Del 17.12.2021 |

EUROFINS LAB SOLUTION SRL
 Sede Legale e operativa:
 Via Tevere,37 - 22073 Fino Mornasco (CO)
 www.eurofins.it
 www.lab-solution.it
servizioclienti@lab-solution.it
 Tel. (031) 881043 - Fax (031) 920646
 CF. 07426750969 / P.IVA 07426750969

