



Anteprima e-mail del rapporto di prova

Rapporto di prova

Numero 324652

Il committente

Spett.le
Mario Sirtori S.p.a.
Corso XXV Aprile 167/B
22036 Erba (CO)

 Data di ricevimento del campione: **12/07/2022**

 Data di emissione del rapporto di prova: **13/07/2022**

Campionamento del materiale in esame eseguito dal committente.

Articolo(s): RICCIOLONE Variante: N.D.
Composizione dichiarata: 56%PC 15%PL 12%VI 11%CO 6%LI

Analisi richieste <i>Analyses request</i>	UNI EN ISO 12945-2:2021		
	N° di provini <i>N° of specimens</i>	N° di osservatori <i>N° of observer</i>	Caratteristica <i>Characteristic</i>
Tessili - Determinazione della tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre (pilling) - Metodo Martindale modificato <i>Textiles - Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling - Modified Martindale method</i>	3	2	FUZZING/PILLING
	Tessuto abrasivo <i>Abradent fabric</i>	Peso applicato <i>Applied load</i>	Pretrattamento <i>Pretreatment</i>
	Tessuto in lana abrasivo <i>Wool abrasent fabric</i>	(415 ± 2)g	Nessuno - None
	Valutazione a Evaluation at	500 giri rubs	4-5
	Valutazione a Evaluation at	1000 giri rubs	4
	Valutazione a Evaluation at	2000 giri rubs	4
	Valutazione a Evaluation at	5000 giri rubs	4
I campioni esaminati sono stati ambientati in condizioni conformi a norma UNI EN ISO 139:2011. The tested specimens are been conditioned in conditions according with UNI EN ISO 139:2011. La valutazione è ottenuta per confronto con scala fotografica di riferimento. Evaluation obtained by comparison with reference photographic scale			
Data inizio analisi: 12/07/2022		Data fine analisi: 13/07/2022	
Fine del rapporto di prova - End of test report			

Responsabile tecnico
Dr. Alessio Castelletti

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente ai campioni così come consegnati al laboratorio.
 La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.
 (\$) Dati forniti dal committente. Il laboratorio declina ogni responsabilità

Mod.	052	Rapporto di prova
Rev.	10	Del 17.12.2021

EUROFINS LAB SOLUTION SRL
 Sede Legale e operativa:
 Via Tevere,37 - 22073 Fino Mornasco (CO)
 www.eurofins.it
 www.lab-solution.it
servizioclienti@lab-solution.it
 Tel. (031) 881043 - Fax (031) 920646
 CF. 07426750969 / P.IVA 07426750969



LAB N° 1237 L