



Anteprima e-mail del rapporto di prova

Rapporto di prova
Numero 324653

Il committente

Spett.le
Mario Sirtori S.p.a.
Corso XXV Aprile 167/B
22036 Erba (CO)

Data di ricevimento del campione: **12/07/2022**
 Data di emissione del rapporto di prova: **14/07/2022**
 Campionamento del materiale in esame eseguito dal committente.

Articolo(s): RICCIOLONE Variante: N.D.
Composizione dichiarata: 56%PC 15%PL 12%VI 11%CO 6%LI

Analisi richieste <i>Analyses request</i>	UNI EN ISO 12947-2:2017				
Tessili - Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Determinazione del deterioramento della provetta <i>Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method - Determination of specimen breakdown</i>	N° di provini <i>N° of specimens</i>	Pretrattamento <i>Pretreatment</i>		Rimozione pilling <i>Pilling remove</i>	
	3	NESSUNO		NON ESEGUITA	
	Tipologia di campione <i>Kind of item</i>	Utilizzo finale <i>End use</i>		Pressione applicata <i>Applied pressure</i>	
	TESS ORTOGONALE	ARREDAMENTO		12kPa	
Provino n° - Specimen n°	1	2	3	4	Media Average
Fine prova (giri) End point (rubs)	30000	30000	30000	-	30000
Cambio tono dopo 4000 giri Colour change after 4000 rubs	4-5	4-5	4-5	-	4-5
Cambio tono a fine prova Colour change at end point	2	2	2	-	2
I campioni esaminati sono stati ambientati in condizioni conformi a norma UNI EN ISO 139:2011. The specimen have been examined and tested in conditions according to UNI EN ISO 139:2011.					
Data inizio analisi: 12/07/2022			Data fine analisi: 14/07/2022		

Nota:

(1) Dopo 4000 cicli perdita effetto del tessuto.
 Dopo 25000 cicli cambio tono: 3.

Fine del rapporto di prova - End of test report

Responsabile tecnico
Dr. Alessio Castelletti

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente ai campioni così come consegnati al laboratorio.
 La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.
 (\$) Dati forniti dal committente. Il laboratorio declina ogni responsabilità

Mod.	052	Rapporto di prova
Rev.	10	Del 17.12.2021

EUROFINS LAB SOLUTION SRL
Sede Legale e operativa:
 Via Tevere,37 - 22073 Fino Mornasco (CO)
www.eurofins.it
www.lab-solution.it
servizioclienti@lab-solution.it
 Tel. (031) 881043 - Fax (031) 920646
 CF. 07426750969 / P.IVA 07426750969



LAB N° 1237 L